

LEISTUNGSERKLÄRUNG**Nr. 644355**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MA 11 S:Grd 25%kA Gussasphaltbindemittel BHG+12% Gilsonite

2. Nicht zutreffend

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Für Gussasphaltschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

ASPA GmbH**Rondenbarg 50, 22525 Hamburg****+49 40 853 90 7-15****+49 40 853 90 7-88****info@aspa-hamburg.de**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle GG Cert Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e.V. Überwachungs- und Zertifizierungstelle mit der Kennnummer Nr."0785" hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht zutreffend

Erklärte Leistung

entliche male	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	<i>dhäsion zwischen Bindemittel und Gestein</i> <i>veifigkeit</i> <i>Widerstand gegen bleibende Verformungen</i> <i>müdungswiderstand</i> <i>riffigkeit</i> <i>Widerstand gegen Abrieb</i> <i>Brandverhalten</i> <i>eräuschabsorption</i> <i>auerhaftigkeit</i>	
3, 4, 5, 8, 9	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	7,6 M.-% EN 13108-6
5, 8, 9	Korngrößenverteilung Siebdurchgang bei 16 mm Siebdurchgang bei 11,2 mm Siebdurchgang bei 8 mm Siebdurchgang bei 5,6 mm Siebdurchgang bei 2 mm Siebdurchgang bei 0,125 mm Siebdurchgang bei 0,063 mm	100,0 M.-% 98,1 M.-% 81,9 M.-% 66,7 M.-% 49,0 M.-% 28,4 M.-% 25,3 M.-% EN 13108-6
4, 5, 8, 9	Minimale Eindringtiefe lt. Vorschrift Maximale Eindringtiefe lt. Vorschrift Maximale Zunahme lt. Vorschrift	$I_{min} 0,6$ $I_{max} 4,0$ $I_{nc} 0,4$ EN 13108-6
3, 4, 9	Temperatur des Asphaltmischgutes	$T_{min} 190 \text{ °C}$ $T_{max} 210 \text{ °C}$ EN 13108-6
4, 5, 8, 9	Hohlraumfüllungsgrad	KLF EN 13108-6
	Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF EN 13108-6
	Wasserempfindlichkeit	KLF EN 13108-6
9	Bindemittelablauf	KLF EN 13108-6
	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF EN 13108-6
	Brandverhalten	KLF EN 13108-6

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

 Michael Neidenberger, Laborleitung ASW ALTONA
 (Name und Funktion)



ASPA
 Rosenweg
 22625 Hamburg

Hamburg, 16.05.2020
 (Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)