

KEMNA BAU Andrae GmbH. & Co.KG.
ASPHALTSPITT-WERK HAGEN-VORHALLE

Weststr.116
58089 Hagen

Telefon: 02331 / 936990
Telefax: 02331 / 9369950



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 606102

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MA 5 S:D 30/45/NV

2. Nicht zutreffend

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Für Gussasphaltschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

ASW Hagen-Vorhalle

Weststrasse 116, 58089 Hagen

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle GG Cert Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e.V. mit der Kennnummer Nr. "0785" hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein 2. Steifigkeit 3. Widerstand gegen bleibende Verformungen 4. Ermüdungswiderstand 5. Griffigkeit 6. Widerstand gegen Abrieb 7. Brandverhalten 8. Geräuschabsorption 9. Dauerhaftigkeit		
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung 8,1 M.-%	DIN EN 13108-6
2, 3, 5, 8, 9	Korngrößenverteilung Siebdurchgang bei 8 mm 100,0 M.-% Siebdurchgang bei 5,6 mm 98,6 M.-% Siebdurchgang bei 2 mm 58,9 M.-% Siebdurchgang bei 0,125 mm 28,3 M.-% Siebdurchgang bei 0,063 mm 25,0 M.-%	DIN EN 13108-6
2, 3, 4, 5, 8, 9	Minimale Eindringtiefe lt. Vorschrift $I_{min} 0,6$ Maximale Eindringtiefe lt. Vorschrift $I_{max} 4,0$ Maximale Zunahme lt. Vorschrift $I_{nc} 0,4$	DIN EN 13108-6
1, 2, 3, 4, 9	Temperatur des Asphaltmischgutes $T_{min} \text{ } ^\circ\text{C}$ $T_{max} 230 \text{ } ^\circ\text{C}$	DIN EN 13108-6
2, 3, 4, 5, 8, 9	Hohlraumfüllungsgrad KLF	DIN EN 13108-6
3, 9	Widerstand gegen bleibende Verformung KLF	DIN EN 13108-6
1, 9	Wasserempfindlichkeit KLF	DIN EN 13108-6
1, 4, 9	Bindemittelablauf KLF	DIN EN 13108-6
6, 9	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen KLF	DIN EN 13108-6
7, 9	Brandverhalten KLF	DIN EN 13108-6

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Ritter, Laborleitung Niederlassung West

(Name und Funktion)

KEMNA BAU Andreae GmbH. & Co. KG
ASPHALTSPLITT-WERK KAMEN-HEEREN
Widelystr. 30, 69174 KAMEN-HEEREN


Hagen, 31.03.2020

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)