



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 612842

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MA 8 S:D 30/45 NV

2. Nicht zutreffend

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Für Gussasphaltschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

ASW Kamen-Heeren

Wideystrasse 30, 59174 Heeren

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle GG Cert Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e.V. mit der Kennnummer Nr. "0785" hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein 2. Steifigkeit 3. Widerstand gegen bleibende Verformungen 4. Ermüdungswiderstand 5. Griffbarkeit 6. Widerstand gegen Abrieb 7. Brandverhalten 8. Geräuschabsorption 9. Dauerhaftigkeit			
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	6,9 M.-%	DIN EN 13108-6
2, 3, 5, 8, 9	Korngrößenverteilung		DIN EN 13108-6
	Siebdurchgang bei 11,2 mm	100,0 M.-%	
	Siebdurchgang bei 8 mm	98,3 M.-%	
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	77,1 M.-%	
	Siebdurchgang bei 2 mm	53,4 M.-%	
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	28,0 M.-%	
	Siebdurchgang bei 0,063 mm	24,8 M.-%	
2, 3, 4, 5, 8, 9	Minimale Eindringtiefe lt. Vorschrift	$I_{min} 0,6$	DIN EN 13108-6
	Maximale Eindringtiefe lt. Vorschrift	$I_{max} 4,0$	
	Maximale Zunahme lt. Vorschrift	$I_{nc} 0,4$	
1, 2, 3, 4, 9	Temperatur des Asphaltmischgutes	$T_{min} \text{ } ^\circ\text{C}$ $T_{max} 230 \text{ } ^\circ\text{C}$	DIN EN 13108-6
2, 3, 4, 5, 8, 9	Hohlraumfüllungsgrad	KLF	DIN EN 13108-6
3, 9	Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF	DIN EN 13108-6
1, 9	Wasserempfindlichkeit	KLF	DIN EN 13108-6
1, 4, 9	Bindemittelablauf	KLF	DIN EN 13108-6
6, 9	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF	DIN EN 13108-6
7, 9	Brandverhalten	KLF	DIN EN 13108-6

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Ritter, Laborleitung Niederlassung West

 (Name und Funktion)

KEMNA Bau Andraae GmbH & Co. KG
 Asphaltmischwerk Düsseldorf
 Königsberger Straße 17
 41490 Neuss 

Kamen Heeren, 11.08.2017

 (Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)