

KEMNA Andreae ASPHALT GmbH & Co. KG, ASPHALTSPLITT-WERK NEUSS

Königsberger Str. 17, 41460 Neuss

Tel.:02131-13353-30

Fax.02131-13353-10



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 237988

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

B 16 S SG:Gw RA 10/40-65 A NV

2. Nicht zutreffend

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

ASW Neuss

Königsberger Str. 17, Düsseldorf

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle GG Cert Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel e.V. mit der Kennnummer Nr."0785" hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein 2. Steifigkeit 3. Widerstand gegen bleibende Verformungen 4. Ermüdungswiderstand 5. Griffbarkeit 6. Widerstand gegen Abrieb 7. Brandverhalten 8. Geräuschabsorption 9. Dauerhaftigkeit		
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung 4,8 M.-%	DIN EN 13108-1
2, 3, 5, 8, 9	Korngrößenverteilung Siebdurchgang bei 16 mm 98,9 M.-% Siebdurchgang bei 11,2 mm 82,9 M.-% Siebdurchgang bei 8 mm 66,3 M.-% Siebdurchgang bei 5,6 mm 52,5 M.-% Siebdurchgang bei 2 mm 33,8 M.-% Siebdurchgang bei 0,125 mm 7,8 M.-% Siebdurchgang bei 0,063 mm 6,6 M.-%	DIN EN 13108-1
2, 3, 4, 5, 8, 9	Minimaler Hohlraumgehalt MPK V_{min} 1,0 Maximaler Hohlraumgehalt MPK V_{max} 6,0	DIN EN 13108-1
1, 2, 3, 4, 9	Temperatur des Asphaltmischgutes T_{min} 150 °C T_{max} 190 °C	DIN EN 13108-1
2, 3, 4, 5, 8, 9	Hohlraumfüllungsgrad 76,2 %	DIN EN 13108-1
3, 9	Widerstand gegen bleibende Verformung KLF	DIN EN 13108-1
1, 9	Wasserempfindlichkeit KLF	DIN EN 13108-1
1, 4, 9	Bindemittelablauf KLF	DIN EN 13108-1
6, 9	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen KLF	DIN EN 13108-1
7, 9	Brandverhalten KLF	DIN EN 13108-1

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Tobias Kulinna, Laborleitung Niederlassung West
(Name und Funktion)

i.A. Tobias Kulinna
KEMNA BAU
Andreae GmbH & Co. KG

Neuss, 01.12.2024
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)