



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 237810

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**B 16 S:Gw RA 25/55-55 A RC**

2. Nicht zutreffend

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Für Asphaltbinderschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**ASW NORTHEIM**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht zutreffend**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle GG Cert e.V. -zertifizierte Produkte - zertifizierte Prozesse, Annastr. 67-71, 50968 - Köln mit der Kennnummer Nr."0785" hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung


| Wesentliche Merkmale  | Leistung   | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|--|--|
| 1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein<br>2. Steifigkeit<br>3. Widerstand gegen bleibende Verformungen<br>4. Ermüdungswiderstand<br>5. Griffbarkeit<br>6. Widerstand gegen Abrieb<br>7. Brandverhalten<br>8. Geräuschabsorption<br>9. Dauerhaftigkeit |  |  |
| 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9   | Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung<br>4,4 M.-%  | EN 13108-1                             |
| 2, 3, 5, 8, 9   | Korngrößenverteilung<br>Siebdurchgang bei 16 mm 97,0 M.-%<br>Siebdurchgang bei 11,2 mm 70,8 M.-%<br>Siebdurchgang bei 8 mm 55,6 M.-%<br>Siebdurchgang bei 5,6 mm 44,7 M.-%<br>Siebdurchgang bei 2 mm 28,3 M.-%<br>Siebdurchgang bei 0,125 mm 7,9 M.-%<br>Siebdurchgang bei 0,063 mm 6,4 M.-% | EN 13108-1                             |
| 2, 3, 4, 5, 8, 9  | Minimaler Hohlraumgehalt MPK $V_{min} 1,5$<br>Maximaler Hohlraumgehalt MPK $V_{max} 8,5$   | EN 13108-1                             |
| 1, 2, 3, 4, 9   | Temperatur des Asphaltmischgutes<br>$T_{min} 140\text{ °C}$<br>$T_{max} 180\text{ °C}$   | EN 13108-1                             |
| 2, 3, 4, 5, 8, 9  | Hohlraumfüllungsgrad 64,7 %  | EN 13108-1                             |
| 3, 9  | Widerstand gegen bleibende Verformung KLF  | EN 13108-1                             |
| 1, 9  | Wasserempfindlichkeit KLF  | EN 13108-1                             |
| 1, 4, 9   | Bindemittelablauf KLF  | EN 13108-1                             |
| 6, 9  | Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen KLF  | EN 13108-1                             |
| 7, 9  | Brandverhalten KLF   | EN 13108-1                             |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

-----  
Geburzi Carsten, Laborleitung ZN Mischwerke Mitte  
(Name und Funktion)

**KEMNA Andrae Asphalt GmbH & Co. KG**  
Verwaltung NL Mitte  
Baustoffe / Bereich NDS

Hannover, 15.02.2024  
-----  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
(Unterschrift)