



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr. 134968**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**D 8 S:Gw RA Kh 25/55-55A RC NV**

2. Nicht zutreffend

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**ASW WANSLEBEN**

**Pumpstation 10, 06317 Wansleben**

**034601/604-0**

**034601/604-20**

**info-asw-wansleben@kemna.de**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht zutreffend**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle GG Cert e.V.-zertifizierte Produkte - zertifizierte Prozesse-, Annastr. 67-71, 50968 - Köln mit der Kennnummer Nr."0785" hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung


| Wesentliche Merkmale   | Leistung  |   | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|---|---|--|
| 1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein<br>2. Steifigkeit<br>3. Widerstand gegen bleibende Verformungen<br>4. Ermüdungswiderstand<br>5. Griffigkeit<br>6. Widerstand gegen Abrieb<br>7. Brandverhalten<br>8. Geräuschabsorption<br>9. Dauerhaftigkeit |   |   |  |
| 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9  | Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung   | 6,3 M.-%  | EN 13108-1                             |
| 2, 3, 5, 8, 9  | Korngrößenverteilung<br>Siebdurchgang bei 11,2 mm<br>Siebdurchgang bei 8 mm<br>Siebdurchgang bei 5,6 mm<br>Siebdurchgang bei 2 mm<br>Siebdurchgang bei 0,125 mm<br>Siebdurchgang bei 0,063 mm | 100,0 M.-%<br>97,9 M.-%<br>77,6 M.-%<br>48,8 M.-%<br>12,3 M.-%<br>10,4 M.-% | EN 13108-1                             |
| 2, 3, 4, 5, 8, 9   | Minimaler Hohlraumgehalt MPK<br>Maximaler Hohlraumgehalt MPK  | $V_{min 0,5}$<br>$V_{max 5,0}$  | EN 13108-1                             |
| 1, 2, 3, 4, 9  | Temperatur des Asphaltmischgutes  | $T_{min} 150\text{ °C}$<br>$T_{max} 190\text{ °C}$                          | EN 13108-1                             |
| 2, 3, 4, 5, 8, 9   | Hohlraumfüllungsgrad  | 82,6 %  | EN 13108-1                             |
| 3, 9   | Widerstand gegen bleibende Verformung   | KLF   | EN 13108-1                             |
| 1, 9   | Wasserempfindlichkeit   | KLF   | EN 13108-1                             |
| 1, 4, 9  | Bindemittelablauf   | KLF   | EN 13108-1                             |
| 6, 9   | Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen   | KLF   | EN 13108-1                             |
| 7, 9   | Brandverhalten  | KLF   | EN 13108-1                             |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

-----  
Geburzi Carsten, Laborleitung ZN Mischwerke Mitte  
(Name und Funktion)

**KEMNA Andrae Asphalt GmbH & Co. KG**  
**Verwaltung NL Mitte**  
**Baustoffe / Bereich Ost**

-----  
Wansleben, 19.01.2023  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
(Unterschrift)