



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr. 308200 01**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**TD 16:D 70/100**

2. Nicht zutreffend

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Für Asphalttragdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**ASW BRAUNSCHWEIG**

**Hafenstraße 25 A, 38112 Braunschweig**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht zutreffend**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle GG Cert e.V. -zertifizierte Produkte - zertifizierte Prozesse, Annastr. 67-71, 50968 - Köln mit der Kennnummer Nr."0785" hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale   | Leistung  | Harmonisierte technische Spezifikation   |
|--|---|--|
| 1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein<br>2. Steifigkeit<br>3. Widerstand gegen bleibende Verformungen<br>4. Ermüdungswiderstand<br>5. Griffigkeit<br>6. Widerstand gegen Abrieb<br>7. Brandverhalten<br>8. Geräuschabsorption<br>9. Dauerhaftigkeit |   |  |
| 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9  | Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung<br>5,2 M.-%   | Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen |
| 2, 3, 5, 8, 9  | Korngrößenverteilung<br>Siebdurchgang bei 16 mm 98,6 M.-%<br>Siebdurchgang bei 11,2 mm 87,7 M.-%<br>Siebdurchgang bei 8 mm 69,2 M.-%<br>Siebdurchgang bei 5,6 mm 53,0 M.-%<br>Siebdurchgang bei 2 mm 44,3 M.-%<br>Siebdurchgang bei 0,125 mm 11,7 M.-%<br>Siebdurchgang bei 0,063 mm 9,2 M.-% | Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen |
| 2, 3, 4, 5, 8, 9   | Minimaler Hohlraumgehalt MPK $V_{min} 0,0$<br>Maximaler Hohlraumgehalt MPK $V_{max} 5,0$  | Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen |
| 1, 2, 3, 4, 9  | Temperatur des Asphaltmischgutes<br>$T_{min} 140 \text{ °C}$<br>$T_{max} 180 \text{ °C}$  | Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen |
| 2, 3, 4, 5, 8, 9   | Hohlraumfüllungsgrad<br>89,2 %  | Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen |
| 3, 9   | Widerstand gegen bleibende Verformung<br>KLF  | Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen |
| 1, 9   | Wasserempfindlichkeit<br>KLF  | Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen |
| 1, 4, 9  | Bindemittelablauf<br>KLF  | Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen |
| 6, 9   | Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen<br>KLF  | Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen |
| 7, 9   | Brandverhalten<br>KLF   | Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

-----  
Geburzi Carsten, Laborleitung  
(Name und Funktion)

**KEMNA Andrae Asphalt GmbH & Co. KG**  
Verwaltung NL Mitte  
Baustoffe / Bereich NDS

