Baustoffgemische nach TL Pflaster-StB

Gesteinskörnungen für Bettungsmaterial/Fugenmaterial

Ausgabe-datum: **02.06.22**

Hersteller: Harsteinwerk Unterberg
NL der KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG
Am Güterbahnhof 5
38667 Bad Harzburg

Werk ***HSW Unterberg***
Peter-Kemna-Weg 1
99768 Harztor

Klassifizierungscode: P = natürliche Gesteinskörnung

Petrograpischer Typ: Grauwacke

SV-Nr. **2022/01 P**

lfd. Nummer		1	2		
Sortennummer		07213	07213		
Korngruppe	d/D	***0/5 Bettung***	***0/5 Fuge***		
Korngrößenverteilung	G	OC_{90}	OC_{90}		
	ZS	$G_{U,B}$	$G_{U,F}$		
Gehalt an Feinanteilen	min.[M.-%]	LF_N	LF_2		
	max.[M.-%]	UF_5	UF_9		
Rohdichte gemäß DIN EN 1097-6 Anh.A	[Mg/m³]	2,70 ± 0,1			
Kornform	SI [M.-%]	*	*		
	FI [M.-%]	FI_{50}	FI_{50}		
Bruchflächigkeit	C [M.-%]	$C_{100/0}$	$C_{100/0}$		
Kantigkeit	E_{CS} [s]	$E_{CS}35$	$E_{CS}35$		
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ [M.-%]	SZ_{18}	SZ_{18}		
	LA [M.-%]	LA_{20}	LA_{20}		
Wasseraufnahme	[M.-%]/ WA_{24}	*	*		
Widerstand gegen Frostbeanspruchung	F [M.-%]	F_4	F_4		
Umweltverträglichkeit		gegeben	gegeben		

***=NPD**

Angaben zu typischen/werktypischen Kornzusammensetzungen								
Sorte	Korngruppe	Sieb [mm]	0,063	0,25	0,5	1	2	4
		D [M.-%]						
07213	***0/5***						30-60	