



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr. 130840-63**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**D 8 N:Grd 15%AG 50/70**

2. Nicht zutreffend

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Werk Lübeck**

**An den Werkstätten 4, 23569 Lübeck**

**0451 30794-0**

**0451 30794-60**

**luebeck@vam-asphalt.de**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht zutreffend**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle apshalt-labor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 1, 23812 Wahlstedt mit der Kennnummer Nr. "1323" hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale   | Leistung  | Harmonisierte technische Spezifikation  |
|--|---|---|
| 1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein<br>2. Steifigkeit<br>3. Widerstand gegen bleibende Verformungen<br>4. Ermüdungswiderstand<br>5. Griffigkeit<br>6. Widerstand gegen Abrieb<br>7. Brandverhalten<br>8. Geräuschabsorption<br>9. Dauerhaftigkeit |   |   |
| 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9  | Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung   | 6,4 M.-%<br><b>EN 13108-5:2006</b>  |
| 2, 3, 5, 8, 9  | Korngrößenverteilung<br>Siebdurchgang bei 11,2 mm<br>Siebdurchgang bei 8 mm<br>Siebdurchgang bei 5,6 mm<br>Siebdurchgang bei 2 mm<br>Siebdurchgang bei 0,125 mm<br>Siebdurchgang bei 0,063 mm | 100,0 M.-%<br>96,4 M.-%<br>74,2 M.-%<br>48,2 M.-%<br>9,9 M.-%<br>6,3 M.-%<br><b>EN 13108-5:2006</b> |
| 2, 3, 4, 5, 8, 9   | Minimaler Hohlraumgehalt MPK<br>Maximaler Hohlraumgehalt MPK  | $V_{min}$ 0,0<br>$V_{max}$ 5,0<br><b>EN 13108-5:2006</b>  |
| 1, 2, 3, 4, 9  | Temperatur des Asphaltmischgutes  | $T_{min}$ 140 °C<br>$T_{max}$ 180 °C<br><b>EN 13108-5:2006</b>                                      |
| 2, 3, 4, 5, 8, 9   | Hohlraumfüllungsgrad  | 88,0 %<br><b>EN 13108-5:2006</b>  |
| 3, 9   | Widerstand gegen bleibende Verformung   | KLF<br><b>EN 13108-5:2006</b>   |
| 1, 9   | Wasserempfindlichkeit   | KLF<br><b>EN 13108-5:2006</b>   |
| 1, 4, 9  | Bindemittelablauf   | KLF<br><b>EN 13108-5:2006</b>   |
| 6, 9   | Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen   | KLF<br><b>EN 13108-5:2006</b>   |
| 7, 9   | Brandverhalten  | KLF<br><b>EN 13108-5:2006</b>   |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

-----  
Dirk Schröder, Laborleiter  
(Name und Funktion)

Vereinigte Asphalt-Mischwerke GmbH & Co. KG  
Zentrallabor  
Wallinstr. 25  
24752 Büdelsdorf



-----  
Büdelsdorf, 02.10.2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)