

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 539926

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

SMA 11 S:Grd 15%kA 20%nA 25/55-55A NV+HVM

2. Nicht zutreffend

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Für Splittmastixasphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Werk Lübeck

An den Werkstätten 4, 23569 Lübeck

0451 30794-0

0451 30794-60

luebeck@vam-asphalt.de

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle apshalt-labor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 1, 23812 Wahlstedt mit der Kennnummer Nr. 1323 hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein 2. Steifigkeit 3. Widerstand gegen bleibende Verformungen 4. Ermüdungswiderstand 5. Griffigkeit 6. Widerstand gegen Abrieb 7. Brandverhalten 8. Geräuschabsorption 9. Dauerhaftigkeit			
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	6,8 M.-%	DIN EN 13108-5
2, 3, 5, 8, 9	Korngrößenverteilung		DIN EN 13108-5
	Siebdurchgang bei 16 mm	100,0 M.-%	
	Siebdurchgang bei 11,2 mm	95,7 M.-%	
	Siebdurchgang bei 8 mm	56,9 M.-%	
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	36,9 M.-%	
	Siebdurchgang bei 2 mm	26,8 M.-%	
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	10,6 M.-%	
	Siebdurchgang bei 0,063 mm	8,6 M.-%	
2, 3, 4, 5, 8, 9	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{min} 1,5$	DIN EN 13108-5
	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{max} 4,0$	
1, 2, 3, 4, 9	Temperatur des Asphaltmischgutes	$T_{min} 150\text{ °C}$ $T_{max} 190\text{ °C}$	DIN EN 13108-5
2, 3, 4, 5, 8, 9	Hohlraumfüllungsgrad	85,6 %	DIN EN 13108-5
3, 9	Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF	DIN EN 13108-5
1, 9	Wasserempfindlichkeit	KLF	DIN EN 13108-5
1, 4, 9	Bindemittelablauf	0,1 %	DIN EN 13108-5
6, 9	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF	DIN EN 13108-5
7, 9	Brandverhalten	KLF	DIN EN 13108-5

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dirk Schröder, Laborleitung
(Name und Funktion)

Vereinigte Asphalt Mischwerke GmbH & Co KG
Zentrallabor
Wollinstr. 25
24782 Büdelsdorf



Büdelsdorf, 26.08.2020
(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)